

USO GENERAL

Pintura que previene y detiene la oxidación, utilizado para proteger materiales ferrosos. De fácil aplicación, forma una película dura y lisa, asegurando una base óptima para recibir esmaltes sintéticos de terminación como el REGIS A-200 o A-210. Se puede aplicar sobre wash primer vinílico o fondos de protección temporaria.

COLOR Y APARIENCIA

Excelente nivelación y de acabado satinado. Color rojo óxido, blanco, negro, gris y beige. Se puede entonar con entonadores universales o bien con otros antióxidos sintéticos REGIS A-100.

PREPARACION DE SUPERFICIE

Sobre superficies ferrosas, el arenado o granallado es el tratamiento ideal. En mantenimiento industrial de menor exigencia, eliminar el óxido, pinturas envejecidas o todo material ajeno al sustrato, mediante lijado o cepillado. Aplicar sobre superficies limpias y secas, libres de grasas, aceites o productos de corrosión.

FORMA DE APLICACIÓN

Por su excelente nivelación, puede aplicarse con sistemas air-less, soplete, rodillo o pincel. Lavar con Thinner inmediatamente después de usar, todo elemento utilizado en su aplicación. Una vez seco, su remoción es dificultosa.

DILUYENTE

Por los controles de calidad, se sugiere utilizar como disolvente la línea de Aguarrás mineral o Thinner de marca REGIS.

APLICACIÓN

Al abrir su envase original, mezclar la pintura de forma ascendente para lograr uniformidad de color y viscosidad. Evitar condiciones extremas de temperatura y humedad para su aplicación. Agregar la mínima cantidad de disolvente para mejorar la terminación.

Forma de Aplicación	Rodillo o Pincel	Soplete Convencional	Sistema Air-less
Cantidad Disolvente	0 a 5%	10 a 20%	5 a 10%
Orificio de Pico		1,8 a 2 mm	0,33 mm
Presión del Pico		0,3 a 0,4 MPa	8 a 12 MPa

CARACTERISTICAS GENERALES

Rendimiento	8 a 12 metros cuadrados por litro y por mano de aplicación.
Número de aplicaciones	1 a 2 manos de acuerdo a su exigencia.
Secado al Tacto	3 horas
Secado Duro	12 horas
Secado para Repintado	Entre 8 y 14 Horas como máximo

PRESENTACION

Envase de lata	1 Lt.	4 Lts.	20 Lts.
----------------	-------	--------	---------

RESTRICCIONES LOCALES

De acuerdo a las regulaciones locales específicas, la aplicación de éste producto, puede estar condicionado a legislación en particular de cada país.

SEGURIDAD E HIGIENE

Para mayor información de seguridad en cuanto a su manipulación, almacenamiento y disposición final, favor de contactarse con REGIS S.A. para solicitar la ficha de seguridad correspondiente (MSDS).

En la misma figuran datos físicos, químicos, toxicológicos y ecológicos de interés.

EMISIÓN DE VOC (DIRECTIVA 2004/42/CE)

Este producto se encuentra elaborado de acuerdo con la directiva de la UE 2004/42, sobre el contenido máximo permitido de VOC (categoría de producto IIA/j tipo sb) 500 g/l (Límite 2010) para el producto listo para usar.

LEGALES

La información aquí expuesta, se obtuvo en base a ensayos realizados en nuestros laboratorios, con variables controladas, de acuerdo a nuestros conocimientos actuales y de buena fe. Se deberá tomar sólo como referencia, no siendo aplicable a cada caso en particular. Los distintos substratos, condiciones ambientales y almacenamiento del producto, por lo general, pueden modificar las cualidades del mismo, para la tarea en particular. Será responsabilidad del usuario, comprobar la aptitud del producto.