

USO GENERAL

Fondo formulado para sellar los poros y homogenizar absorción en maderas. Ideal para usarlo como base terminación, aumentando el poder cubritivo del esmalte utilizado para el acabado final.

De fácil aplicación, asegura una superficie dura, lisa y mate de excelente lijabilidad.

Se aplica tanto en maderas nuevas como usadas.

Por ser sólo una base, se recomienda la utilización de esmaltes sintéticos para dar acabado.

COLOR Y APARIENCIA

Excelente nivelación y de acabado mate.

Color blanco tiza.

PREPARACION DE SUPERFICIE

Aplicar sobre superficies limpias y secas, libres de grasas o aceites.

Sobre madera nueva, lijar con papel de lija fina en sentido de la veta, hasta dejar la superficie suave y lisa. Luego aplicar una o dos manos de FONDO SINTETICO PARA MADERAS REGIS A-110.

Superficies con pintura envejecida, lijar en sentido de la veta hasta llegar a la madera, dejando la superficie lisa y suave. Luego emparejar la superficie aplicando FONDO SINTETICO PARA MADERAS REGIS A-110.

FORMA DE APLICACIÓN

Por su excelente nivelación, puede aplicarse con soplete, rodillo o pincel.

Lavar con Thinner inmediatamente después de usar todo elemento utilizado en su aplicación. Una vez seco, su remoción es dificultosa.

Aplicar de una a dos manos, transcurriendo entre ellas no menos de 6 horas, para luego lijar la superficie fondeada con papel de lija fina, logrando así, óptima terminación.

DILUYENTE

Por los controles de calidad, se sugiere utilizar como disolvente la línea de Aguarrás mineral o Thinner de marca REGIS.

APLICACIÓN

Al abrir su envase original, mezclar la pintura de forma ascendente para lograr uniformidad de color y viscosidad.

Evitar condiciones extremas de temperatura y humedad para su aplicación.

Agregar la mínima cantidad de disolvente para mejorar la terminación.

Forma de Aplicación	Rodillo o Pincel	Soplete Convencional
Cantidad Disolvente	0 a 5%	10 a 20%
Orificio de Pico		0,33 mm
Presión del Pico		8 a 12 MPa

CARACTERISTICAS GENERALES

Rendimiento	10 a 14 metros cuadrados por litro y por mano de aplicación.
Número de aplicaciones	1 a 2 manos de acuerdo a su exigencia.
Secado al Tacto	3 horas
Secado Duro	12 horas
Secado para Repintado	Entre 6 y 14 Horas como máximo

PRESENTACION

Envase de lata	1 Lt.	4 Lts.	20 Lts.
----------------	-------	--------	---------

RESTRICCIONES LOCALES

De acuerdo a las regulaciones locales específicas, la aplicación de éste producto, puede estar condicionado a legislación en particular de cada país.

SEGURIDAD E HIGIENE

Para mayor información de seguridad en cuanto a su manipulación, almacenamiento y disposición final, favor de contactarse con REGIS S.A. para solicitar la ficha de seguridad correspondiente (MSDS).

En la misma figuran datos físicos, químicos, toxicológicos y ecológicos de interés.

EMISIÓN DE VOC (DIRECTIVA 2004/42/CE)

Este producto se encuentra elaborado de acuerdo con la directiva de la UE 2004/42, sobre el contenido máximo permitido de VOC (categoría de producto IIA/j tipo sb) 500 g/l (Límite 2010) para el producto listo para usar.

LEGALES

La información aquí expuesta, se obtuvo en base a ensayos realizados en nuestros laboratorios, con variables controladas, de acuerdo a nuestros conocimientos actuales y de buena fe. Se deberá tomar sólo como referencia, no siendo aplicable a cada caso en particular. Los distintos substratos, condiciones ambientales y almacenamiento del producto, por lo general, pueden modificar las cualidades del mismo, para la tarea en particular. Será responsabilidad del usuario, comprobar la aptitud del producto.