

USO GENERAL

Pintura a base de emulsión acrílica, pigmentos y aditivos especiales, resistente al lavado y con excelente resistencia a la intemperie.

Excelente adhesión sobre mampostería, ladrillos, fibrocemento, hormigón, yeso, etc.

No contiene, de acuerdo a las normas internacionales de protección del medio ambiente, aditivos mercuriales ni fenoles clorados.

Por un esmalte satinado, su uso es ideal en interiores.

COLOR Y APARIENCIA

Pintura de elevada viscosidad y se fabrica en distintos colores, de acuerdo a elección del cliente.

Se podrá pigmentar con entonadores universales o para pinturas al látex.

También se podrán mezclar distintos colores de pinturas al látex a fin de lograr un nuevo color.

En el caso de saturar con entonadores, es posible que al aplicar, los pigmentos no se homogenicen como si el color fuera elaborado en fábrica.

Para lograr colores pasteles utilizar de base el látex blanco.

Terminación satinada.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Aplicar sobre superficie libre de grasa, aceites o material descascarado. Lavar y aplicar soluciones anti-hongos en los casos que lo requieran.

Cuando la superficie es floja o atizada, aplicar una mano de sellador fijador REGIS L-100, respetando las instrucciones de uso.

Dejar secar de 6 a 24 horas y aplicar pintura al látex REGIS L-200 o L-210.

En caso de aplicar sobre yeso, lijar bien toda la superficie.

FORMA DE APLICACIÓN

Se aplica a pincel, rodillo o máquina.

Lavar los elementos utilizados inmediatamente con agua.

APLICACIÓN

No tratar de cubrir la superficie en una sola mano de pintura. Las aplicaciones deberán ser dadas en manos delgadas, para garantizar así, el óptimo secado de la pintura y evitar cuarteos o defectos de aplicación.

CONSUMO

Rinde de 10 a 15 m² por litro de aplicación, de acuerdo al tipo de superficie a pintar.

Aplicar dos manos como mínimo.

DILUYENTE

Agua potable.

PRESENTACION**BALDES PLÁSTICOS**

4 Lt.

10 Lts.

20 Lts.

ESPECIFICACIONES (PROMEDIO PARA TODOS LOS COLORES)

Por ser un producto elaborado con la estabilización de distintos revestimientos epoxi para pisos, tanto el color como algunas de sus especificaciones como su densidad, pueden variar de una partida a otra.

Se garantiza que los sólidos por volumen no bajen del 85%.

RESTRICCIONES LOCALES

De acuerdo a las regulaciones locales específicas, la aplicación de éste producto, puede estar condicionado a legislación en particular de cada país.

SEGURIDAD E HIGIENE

Para mayor información de seguridad en cuanto a su manipulación, almacenamiento y disposición final, favor de contactarse con REGIS S.A. para solicitar la ficha de seguridad correspondiente (MSDS).

En la misma figuran datos físicos, químicos, toxicológicos y ecológicos de interés.

EMISIÓN DE VOC (DIRECTIVA 2004/42/CE)

Este producto se encuentra elaborado de acuerdo con la directiva de la UE 2004/42, sobre el contenido máximo permitido de VOC (categoría de producto IIA/j tipo sb) 500 g/l (Límite 2010) para el producto listo para usar.

LEGALES

La información aquí expuesta, se obtuvo en base a ensayos realizados en nuestros laboratorios, con variables controladas, de acuerdo a nuestros conocimientos actuales y de buena fe. Se deberá tomar sólo como referencia, no siendo aplicable a cada caso en particular. Los distintos substratos, condiciones ambientales y almacenamiento del producto, por lo general, pueden modificar las cualidades del mismo, para la tarea en particular. Será responsabilidad del usuario, comprobar la aptitud del producto.